GRASA BALEROS EP

Grasa de complejo de litio.

Grasa de complejo de litio, aceite mineral .

APLICACIONES

Grasa para trabajo pesado.

Multis Complex HV 2

- Recomendada para toda clase de equipo operando en condiciones severas de velocidad y temperatura.
- Ideal para la operación en equipos que requieren una grasa con propiedades de extrema presión, trabajando en condiciones de alta humedad o ambientes corrosivos.
- Cojinetes, chumaceras, muñones de maquinaria, sistemas de engranes en diferentes industrias.

PROPIEDADES

La **Multis Complex** ha sido diseñada para trabajar en condiciones muy severas. Especialmente para resistir altas temperaturas, por períodos largos de operación.

- Excelentes propiedades de extrema presión.
- Alto punto de goteo, ideal para operaciones a altas temperaturas.
- Resistente a intervalos de lubricación más amplios.
- Excelente resistencia mecánica.
- Alta resistencia al lavado por agua.
- Mejorada resistencia a la pérdida de grasa en baleros.
- Buena resistencia de la capa de lubricación.
- Alta protección contra la corrosión.

Total México S.A de C.V.
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949

GRASA BALEROS EP

Grasa de complejo de litio.

DESCRIPCION	METODO ASTM	VALORES TIPICOS
Grado NLGI	D-217	2
Color	CYP-PL09	Ambar
Tipo de jabón	D-128	Complejo de litio
Contenido de jabón, %	D-128	10
Penetración trabajada 60 golpes, 0.1 mm	D-217	280
Estabilidad mecánica 10,000x, % cambio	D-217	3.5
Punto de goteo, °C	D-2265	310
Estabilidad a la oxidación 100 horas, psi	D-942	-4
Separación de aceite, %	D-1742	3.5
Pérdida por lavado de agua a 80 °C, %	D-1264	3.2
Corrosión en baleros	D-1743	Pasa
Tendencia a la pérdida 20h a 160 °C, g	D-4290	3
Extrema presión Timken valor OK, lbf	D-2509	40
4 bolas EP punto de soldado, kgf	D-2596	250
Indice de carga desgaste (LWI), kgf	D-2596	55
Desgaste cuatro bolas, mm	D-2266	0.5
Contenido de lubricantes sólidos, %	CYP-PL12	-
Rango de operación, °C		(-30) a 250

03/10

Total México S.A de C.V.
Av. 8 de Julio 2462, Zona Industrial, CP 44940. Guadalajara, Jalisco, México
Conmutador. (0133) 3812-2300, Fax. (0133) 3810-6264
México (0155) 5311-3161 - Monterrey (0181) 8334-6381
www.total.com.mx

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 / ISO TS16949